

## PELLET DE MADEIRA | CARACTERÍSTICAS:

Finos (%)	≤ 0,5
Comprimento (mm)	3,5 ≤ L ≤ 40
Diâmetro (mm)	6+1
Durabilidade Mecânica (%)	≥ 98
Densidade Aparente (kg/m³)	≥ 600
Umidade (%)	≤ 10
Cinza 550°C (db) (%)	≤ 0,7
Valor Calorífico (AR) (kWh/kg)	≥ 4,6
Enxofre (%)	≤ 0,04
Cloro (db) (%)	≤ 0,02
Nitrogênio (db) (%)	≤ 0,30
Aditivo (%)	≤ 2
Arsênio (db) (mg/kg)	≤ 1
Chumbo (db) (mg/kg)	≤ 10
Cadmio (db) (mg/kg)	≤ 0,5
Cromo (db) (mg/kg)	≤ 10
Cobre (db) (mg/kg)	≤ 10
Níquel (db) (mg/kg)	≤ 10
Mercúrio (db) (mg/kg)	≤ 0,1
Zinco (db) (mg/kg)	≤ 100
Comportamento de Fusão das Cinzas	
Temperatura de Deformação (°C)	≥ 1200